

illers
illers
rs
Fillers

ProGold 2500 Lichtgewicht Vulmiddel

Algemeen

Een goed voorbereide ondergrond zorgt voor een strak en foutloos resultaat, dat zonder twijfel visueel zal aanspreken. Met ProGold 2500 Lichtgewicht Vulmiddel dicht u snel en gemakkelijk gaatjes en scheurtjes in wanden en plafonds.

ProGold 2500 Lichtgewicht Vulmiddel is verkrijgbaar in plastieken verpakkingen:



Referentie	Verpakking	ProGoldnummer
PG 2500 Lichtgewicht Vulmiddel	1 L	250100
PG 2500 Lichtgewicht Vulmiddel	5 L	250500

Gebruik

Gereedschap

ProGold plamuurmes en ProGold plakspaan

Verdunning

Geen, product is gebruiksklaar. Desgewenst enkele druppels leidingwater toevoegen om het vulmiddel wat smeüiger te maken.

Applicatie

- Met een plamuurmes aanbrengen.
- Vervolgens met een benat plamuurmes of benatte plakspaan strijkend en onder uitoefening van weinig druk afwerken.
- Voor sommige toepassingen kan na droging een extra afwerking nodig zijn

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met leidingwater

Fillers ProGold 2500 Lichtgewicht Vulmiddel

Technische eigenschappen

Productomschrijving en gebruiksdoel

Lichtgewicht, pasteus vulmiddel voor binnen op basis van kunstharsdispersie. Voor het in één keer vullen en uitvlakken van naden en schroefgaten in gipskarton wanden en plafonds. Voor het repareren van krimpseuren en barsten in minerale ondergronden, zoals stucwerk, beton en sierpleister. Niet geschikt voor langdurige waterbelasting en bewegingsvoegen.

Eigenschappen

- Lichtgewicht
- Snel en eenvoudig te verwerken
- Zeer snelle droging
- Vrijwel krimpvrij
- Zeer snel overschilderbaar

Kleur

Wit

Dichtheid

bepaald bij 20° C en 35% R.V.

ca. 0,57 kg/dm³

Laaddikte

Maximaal 2 cm

Overschilderbaar na

10 - 20 minuten

Afbindtijd

3 - 4 mm per 24 uur

Houdbaarheid

Ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.

Verbruik

Afhankelijk van de reparatie

Ondergrondconditie

Ondergrond volledig afgebonden, droog (indicatie Protimeter groen), draagkrachtig en vrij van verontreinigingen

Verwerkingsconditie

Tijdens applicatie en droging mag de ondergrond- en omgevingstemperatuur niet lager zijn dan +5° en niet hoger dan +40° C. Relatieve vochtigheid max. 85%

Veiligheidsmaatregel

Zie productveiligheidsblad van ProGold 2500 Lichtgewicht Vulmiddel

Overschilderen

Het overschilderen met hooggepulveerde dispersieverven kan leiden tot barstvorming van de verf