

Chemicals
Chemicals
Chemicals
Chemicals

ProGold Afbijt Groen

Algemeen

Er wordt steeds vaker gekozen voor een nieuwe kleurtje of een andere kwaliteit verf voor zowel buitendeuren, -ramen, tuinhuisjes of carports. Maar hiervoor moet eerst de oude verflaag verwijderd worden.

Dit kan nu met ProGold Afbijt Groen ook op een milieuvriendelijke manier gebeuren. ProGold Afbijt Groen zorgt ervoor dat oude verflagen grondig en snel verwijderd worden.

ProGold Afbijt Groen is verkrijgbaar in volgende blikken verpakkingen:

Referentie	Verpakking	ProGoldnummer
PG Afbijt Groen	1 L	181110
PG Afbijt Groen	5 L	181150



Gebruik

Gereedschap

De ProGold wegwerpborstel wordt geadviseerd

Proefvlak

Er wordt aanbevolen eerst een proefvlak aan te brengen om de werking te testen

Verwerking

- Het afbijtmiddel oproeren om de juiste dikte te verkrijgen
- Het afbijtmiddel ruim opbrengen. De laagdikte van het afbijtmiddel dient hoger te zijn dan die van de te verwijderen verflaag.
- Vervolgens het afbijtmiddel laten inwerken. De inweektijd is afhankelijk van het type verf dat verwijderd moet worden en/of de laagdikte.
- Indicatie inweektijd:
 - Alkydharsverven en watergedragen acrylaatverven: 15 - 45 minuten
 - Sierpleisters: binnen 2 - 4 uur, buiten minimaal 12 uur
 - Glasweefsel: 30 - 60 minuten
- De opgeweekte verf afsteken met een ProGold steekmes of plamuurmes, borstel of hogedrukspuit (60 - 90°C)
- Bij moeilijk verwijderbare verflagen of zeer dikke lagen de behandeling herhalen afgebeten resten apart opvangen

Nabewerking

Het afgebeten oppervlak naspoelen

Chemicals

ProGold Afbijt Groen

Technische eigenschappen

**Productomschrijving
en gebruiksdoel**

Milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar, methyleenchloridevrij, pasteus afbijtmiddel voor binnen en buiten. Voor het verwijderen van verflagen op basis van alkydhars, watergedragen bindmiddelen, sierpleisters, glasweefsel en lijmen.

Eigenschappen

- Druipt niet van muren en plafonds af
- pH-neutraal
- Bevat geen zuren, logen, gevaarlijke stoffen, paraffine of conservingsmiddelen
- Aan te brengen met borstel, roller of airless-spuit

Dichtheid

Ca. 1,1 kg/dm³

Houdbaarheid

Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5° C en 30° C ten minste 12 maanden
135 g/m²

Vlampunt

< 95° C

Verwerkingsconditie

Minimale ondergrond- en omgevingstemperatuur: 0° C

Veiligheidsmaatregel

Zie productveiligheidsblad van ProGold Afbijt Groen