

# Chemicals

## ProGold Afbijt Snel

### Algemeen

Er wordt steeds vaker gekozen voor een nieuwe kleurtje of een andere kwaliteit verf voor zowel buitendeuren, -ramen, tuinhuisjes of carports. Maar hiervoor moet eerst de oude verflaag verwijderd worden.

Om dit op een eenvoudige en snelle manier te doen is het noodzakelijk een afbijtmiddel te gebruiken. ProGold Afbijt Snel zorgt ervoor dat oude verflagen grondig en snel verwijderd worden.

ProGold Afbijt Snel is verkrijgbaar in volgende blikken verpakkingen:

Referentie	Verpakking	ProGoldnummer
PG Afbijt Snel	1 L	181210
PG Afbijt Snel	5 L	181250



### Gebruik

**Gereedschap**

De ProGold wegwerpborstel wordt geadviseerd

**Proefvlak**

Er wordt aanbevolen eerst een proefvlak aan te brengen om de werking te testen

**Verwerking**

- Verpakking voorzichtig openen
- Het afbijtmiddel ruim opbrengen en vervolgen laten inwerken. De inweektijd is afhankelijk van het type verf dat verwijderd moet worden en/of de laagdikte. Indicatie inweektijd: 10 tot 20 minuten (bij 20° C)
- De opgeweekte verf afsteken met een ProGold steekmes of plamuurmes
- Bij moeilijk verwijderbare verflagen of zeer dikke lagen de behandeling herhalen
- Afgebeten resten apart opvangen

**Nabewerking**

Het afgebeten oppervlak naspoelen

# Chemicals

## ProGold Afbijt Snel

### Technische eigenschappen

**Productomschrijving  
en gebruiksdoel**

Zeer intensief en snel werkend, methyleenchloridevrij afbijtmiddel voor buiten. Voor het verwijderen van verflagen op basis van alkydhars, watergedragen bindmiddelen, epoxy en polyurethaan. Ook voor het verwijderen van graffiti.

**Eigenschappen**

- Zeer snelle werking
- Zelden aantasting van de ondergrond
- Bevat geen methyleenchloride

**Dichtheid**

Ca. 1,02 kg/dm<sup>3</sup>

**Houdbaarheid**

Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5° C en 30° C ten minste 12 maanden.

**Vlampunt**

-8° C

**Verbruik**

Afhankelijk van de te verwijderen kwaliteit verf en de laagdikte: 1 - 3 l/m<sup>2</sup>

**Verwerkingsconditie**

Minimale ondergrond- en omgevingstemperatuur: 0° C

**Veiligheidsmaatregel**

Zie productveiligheidsblad van ProGold Afbijt Snel