

Fillers ProGold Poriënvuller

Algemeen

Houtwerk heeft vaak nood aan een grondige voorbereiding voor de schilderwerken van start kunnen gaan. ProGold Poriënvuller voorkomt blaasvorming bij het afschilderen.

ProGold Poriënvuller is verkrijgbaar in tubes.

Referentie	Verpakking	Kleur	ProGoldnummer
ProGold Poriënvuller	250 ml	wit	212000
ProGold Poriënvuller	250 ml	bruin	212100



Ondergrond

Materiaal	Gegrond hout
Conditie	Schoon en droog
Temperatuur	Minimaal 5° - maximaal 40 °
Voorbehandeling	Schoon en vetvrij
Reiniging gereedschap	Leidingwater

System

Houtwerk voorzien van grondverf of verfsysteem grondig reinigen en schuren

- ProGold Poriënvuller aanbrengen op de ondergrond en verdelen met een applicatierubber of -doek tot dat alle poriën zijn opgevuld
- Overtollig materiaal verwijderen met een natte spons. Zorg ervoor dat alleen de poriën gevuld zijn en er geen dunne laag achterblijft op de verflaag.
- Licht matteren met Scotche-Brite
- Na droging voor- en/of aflakken met gekozen verfsysteem

Fillers

ProGold Poriënvuller

Technische eigenschappen

**Productomschrijving
en gebruiksdoel**

Elastische poriënvuller op basis van watergedragen bindmiddel. Voor het afdichten van poriën en kleine oneffenheden in hout ter voorkoming van blaasvorming bij afschilderen.

Eigenschappen

- Snelle droging
- Makkelijk te verwerken
- Overschilderbaar met verven op basis van watergedragen acrylaat en oplosmiddelhoudende alkydhars

Kleur

Bruin en wit

Dichtheid

bepaald bij 20° C en 50% R.V.

Ca. 0,8 kg/dm³

Overschilderbaar na

15 minuten

Doorgehard

2,5 uur bij een laagdikte van 1 mm

Houdbaarheid

In gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats tot 12 maanden na productiedatum

Veiligheidsmaatregel

Zie productveiligheidsblad van ProGold Poriënvuller

Overschilderen

ProGold Poriënvuller is te overschilderen, zowel met producten op basis van acrylaatdispersie als op basis van alkydhars.

Voor een optimale hechting van de verf is het aanbrengen van een eerste laag binnen 1 dag gewenst. De hechting dient in het algemeen pas na minimaal 14 dagen drogen te worden beoordeeld. Wanneer er niet binnen 1 dag wordt overschilderd, is het aan te bevelen ProGold Poriënvuller en de aangrenzende vlakken vooraf te schuren met Scotch-Brite.